



MULTIPROTEC LVT

PL

- > Specjalistyczny podkład pod panele LVT z systemem click
- > Do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu
 - bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
- > Idealny nad ogrzewanie podłogowe
 - najniższy współczynnik oporu cieplnego
- > Materiał – PU/mineraty + flizelina

EN

- > Special substrate for LVT panels with the click system
- > For rooms with high traffic intensity – very high level of heavy load resistance
- > Ideal to place above the under-floor heating – the lowest level of heat resistance
- > Material – PU/minerals + interfacing

DE

- > Spezialunterlage für LVT-boden mit Clicksystem, die das Clicksystem schützt
- > Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr
 - sehr hohe Druckspannung
- > Die perfekt geeignete Unterlage ist für den Einsatz über der Bodenheizung – niedrigster Wärmewiderstandswert
- > Material – PU/ Minerale + Vlies

FR

- > Special pour dalles vnyiles a clipser
- > Idéale pour le chauffage au sol – la résistance thermique très faible.
- > La résistance à charge élevée permet de l'utiliser dans des pièces de très haute fréquentation.
- > Matériau – PU/minéraux + la toile encollée



Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

MMFA		Wartość / Value Wert / Valeur		Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	1,4	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Długość / Length / Länge / Longueur	8500	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Szerokość / Width / Breite / Largeur	1000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	1,4	+/- 5%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
QW	Gęstość / Density / Dichte / Densité	1000	+/- 5%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehrschall / Gain en bruit aérien	-	-	-	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	14	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140
CS	Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	400	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	-	-	-	EN 1606
DL	Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	-	-	-	EN 13793
PC	Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	0,5	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,009	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664
SD	Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	>75	-	-	EN 12086
RLB	Odporność na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	-	-	-	EN 438-2
RTF	Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	Bfl-s1	-	-	EN 13501-1

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme	Rolka / Roll / Rolle / Rouleau 8,5m ²	340m ²
Masa / Weight / Gewicht / Poids	12,5 kg	520 kg
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	155x150x1035mm	1200x800x1250mm

Inne / Other / Andere / Autres

Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	39211310
Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / si
Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	AT-15-7639/2014

