



## SECURA LVT FASTLAY SMART

### PL

- > Rewolucja w układaniu podłóg LVT Dryback w systemie podłogi płytowej, umożliwia szybki montaż bez konieczności użycia drogiego kleju
- > Wyrównuje punktowe nierówności podłoża i zapewnia znaczną redukcję czasu instalacji (nie wymaga dodatkowego czasu na schnięcie kleju)
- > Powierzchnia podkładu jest zintegrowana ze specjalną wzmacniającą siatką, która stabilizuje połączenie panel-podkład i sprawia, że podłoga jest trwała i komfortowa w użytkowaniu
- > Doskonały dla pomieszczeń najintensywniej eksploatowanych, zarówno obiektów komercyjnych jak i mieszkaniowych – wysoki współczynnik odporności na uderzenia
- > Materiał – XPS

### DE

- > Spezielle Unterlage für LVT Planken Dryback ermöglicht schnelle Montage ohne den teuren Klebstoff zu nutzen
- > Gleicht die punktuellen Unebenheiten aus und sichert enorme Zeitersparnis der Montage (ohne Zeit der Klebstofftrocknung)
- > Selbstklebende Oberfläche der Unterlage ist mit Schutzfolie geschützt, die vor Verlegen der Planken abgezogen werden muss.
- > Ausgezeichnet für hoch frequentierte Räume, sowohl im Objektbereich als auch im Wohnbereich – sehr hohe Schlagfestigkeit
- > Material – XPS

### EN

- > Special underlay for Dryback LVT floors allows solid installation without using of expensive glue
- > Levels punctual irregularity and makes installation faster and much more convenient – no smell, no waiting to dry
- > Floor can be used right after installation
- > Underlay surface is integrated with a special strengthening mesh, which stabilizes the connection between LVT panel and underlay and makes the floor long-lasting and comfortable
- > Perfect for interiors with very high traffic for both commercial and residential – high level of heavy load resistance
- > Material – XPS

### FR

- > Sous-couche spéciale pour dalles vinyles Dryback, qui permet une solide installation sans utilisation de colle expensive
- > Niveaux ponctuels le substrat et rend l'installation plus facile et plus rapide – pas d'odeur, pas de temps d'attente pour le séchage
- > Le revêtement est utilisable de suite après l'installation
- > Le film protecteur doit être enlevé avant la pose des dalles autocollantes
- > Parfait pour les intérieurs avec une très forte fréquentation, pour un usage commercial ou privé – haut niveau de résistance aux charges lourdes
- > Matériaux – XPS



## Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

EPLF		Wartość / Value Wert / Valeur		Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	1,0	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Długość / Length / Länge / Longueur	5300	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Szerokość / Width / Breite / Largeur	1180	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,15	+/- 5%	[kg/m <sup>2</sup> ]	EN ISO 23997:2012
QW	Gęstość / Density / Dichte / Densité	230	+/- 5%	[kg/m <sup>3</sup> ]	PN-EN 1602:2013
RWS	Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	-	+/- 2	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	12	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140
CS	Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	400	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Stalyczna wytrzymałość na ściskanie / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	-	-	-	EN 1606
DL	Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	-	-	[cycles]	EN 13793
PC	Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	0,5	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,03	+/- 0,003	[m <sup>2</sup> K/W]	EN 12664
SD	Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	75	-	[m]	EN 12086
RLB	Odporność na uderzenie (test kulki) / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	-	-	-	EN 438-2
RTF	Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	E <sub>fl</sub>	-	-	EN 13501-1

## Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme	Harmonijka / Harmony / Feltplatte / Accordéon 6,25 m <sup>2</sup>	262,5 m <sup>2</sup>
Masa / Weight / Gewicht / Poids	1,84 kg	252 kg
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	1180x265x30 mm	1200x800x1130 mm

## Inne / Other / Andere / Autres

Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	39211100
Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / si
Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	AT-15-7785/2015

